

产品技术资料表

产品名称: 银灰色防静电 PET 胶带

产品料号: SG-2522ALP-K

产品描述:

防静电胶带, 又称 ESD 胶带。该款胶带是以经过特殊防静电处理的聚酯薄膜为基材, 单面涂布特制的丙烯酸胶水加工而成。其特殊的双面防静电处理工艺, 有效的降低胶带制造各环节及解卷过程中的静电产生, 可很好的预防静电危害。

产品结构:



产品特性:

- 粘性佳、耐高温、耐溶剂且剥离后不残胶;
- 有效防止生产和解卷环节中静电的产生。

产品应用:

适用于粘贴静电敏感器件、包装袋封口、其它电子类产品包装, 以及需要静电防护的相关领域;

产品参数:

项目	单位	标准值	测试方法
基材厚度	$\mu\text{m}(\pm 3)$	25	ASTM D-3652
胶水厚度	$\mu\text{m}(\pm 5)$	22	ASTM D-3652
总厚度	$\mu\text{m}(\pm 5)$	47	ASTM D-3652
粘着力	N/25mm	7.0~10.0	ASTM D-3330
拉伸强度	MPa	≥ 200	ASTM D-882
断裂伸长率	%	≥ 100	ASTM D-882
表面电阻值	膜面 (Ω)	10^{6-9}	电阻测试仪
	胶面 (Ω)	10^{6-9}	
耐温性	$^{\circ}\text{C}/30\text{mins}$	100	无残留
颜色	/	银灰色	目测

特殊要求可订制。

上海森谷实业有限公司

上海市松江区新桥镇新格路487号6幢2楼

电话: 021-57752829 021-57752836

邮箱: info@sengu.cc

<http://www.sengu.cc>



分切事项:

- 1、整支有效宽度 500mm 和 1020mm;
- 2、长度 50 米和 150 米，另长度可根据客户要求裁切;
- 3、塑料管芯，内径 76mm(3")。

使用条件:

如需胶带达到最佳的粘贴效果，需使粘贴物表面保持洁净、干燥，禁止用手直接触摸材料表面及胶面而破坏胶带之性能。

储存条件:

10-30°C，相对湿度 40-70%，避免阳光直射及高温（40°C以上）高湿（75%RH）环境。

包装:

胶带以包装袋完成包装，并装于适当之纸箱内。

胶带保管及品质保证期限:

胶带应存放于恒温恒湿之环境，避免高温高湿或日晒，以妥当保管条件下，品质保证期限为制造出厂 6 个月内。

注意:

- 1、以上数据之取得是通过多次测试所得之平均值，使用者须确定该产品是否适用于某一特定用途，很多因素会影响产品在特定用途中的性能;
- 2、以上技术参数资料仅供参考，不做产品验收使用;
- 3、使用特殊场合时，请事先测试确认。

免责声明:

有关材料的物理和化学特性的资料是基于我们认为可信的测试结果，在此列出的典型数值作为材料选择时的参考，但并不构成一种担保。